



## 保安基準・技術基準等適合確認済み証

次の自動車部品は、本品に付属の取付・取扱要領書に従って装着されている状態において、下記に掲げる道路運送車両の保安基準・技術基準に適合していることを確認済みです。

自動車部品		適合車種		
品番	品名	車名	通称名	車型
MSD34-26006	本革調シートカバー	トヨタ	ハイエース/ レジアスエース	TRH200K-ERTDK TRH200K-ERTDK-G TRH200K-FMTDK TRH200K-FMTDK-G TRH200K-FRTDK TRH200K-FRTDK-G TRH200V-RRTDK TRH200V-RRTDK-G TRH200V-SMTDK TRH200V-SMTDK-G TRH200V-SRTDK TRH200V-SRTDK-G TRH221K-LRTDK TRH221K-LRTDK-G TRH226K-LRTDK TRH226K-LRTDK-G KDH201K-ERPDY KDH201K-ERPDY-G KDH201K-FMMDY KDH201K-FMMDY-G KDH201K-FMPDY KDH201K-FMPDY-G KDH201K-FRPDY KDH201K-FRPDY-G KDH201V-RRMDY KDH201V-RRMDY-G KDH201V-RRPDY KDH201V-RRPDY-G KDH201V-SMMDY KDH201V-SMMDY-G KDH201V-SMPDY KDH201V-SMPDY-G KDH201V-SRMDY KDH201V-SRMDY-G KDH201V-SRPDY KDH201V-SRPDY-G KDH206K-ERMDY KDH206K-ERMDY-G KDH206K-ERPDY KDH206K-ERPDY-G KDH206K-FRMDY KDH206K-FRMDY-G KDH206K-FRPDY KDH206K-FRPDY-G KDH206V-RRMDY KDH206V-RRMDY-G KDH206V-RRPDY KDH206V-RRPDY-G KDH206V-SRMDY KDH206V-SRMDY-G KDH206V-SRPDY KDH206V-SRPDY-G KDH221K-LRPDY KDH221K-LRPDY-G TRH200K-ERMDK TRH200K-ERMDK-G TRH200K-FMMDK TRH200K-FMMDK-G TRH200K-FRMDK TRH200K-FRMDK-G TRH200V-RRMDK TRH200V-RRMDK-G TRH200V-SMMDK TRH200V-SMMDK-G TRH200V-SRMDK TRH200V-SRMDK-G

### ■適合する基準

保安基準	関係細目告示
第20条（乗車装置）	第104条 ・2項 別添27

### ■確認者

株式会社トヨタカスタマイジング & ディベロップメント  
神奈川県横浜市港北区師岡町800番地

### ■連絡先

株式会社トヨタカスタマイジング & ディベロップメント  
カスタマーファースト部アフターサービス室市販サービスグループ

電話番号 : 052-689-7836



## 物性試験結果報告書

発行日付 2018年10月23日

Lot No.	品種	シボ	色相	製品規格 (mm) 厚み	幅	試験方法	承認	起案
51-7037-0	OPCR	ARX-120M	VG22	1.0	140	JIS K 6772-1994		

※規格値はJIS K 6772 2項において基布の種類、皮膜の発泡有無によって区分した規格値であり保証値ではありません。  
参考値としてご参照ください。

項目	単位	方向	実測値				規格値※	条件・試験方法No.
引張強さ	N	タテ	236.6	247.5	228.7	237.6	78N以上	JIS K 6772
		ヨコ	183.7	198.1	199.8	193.9	49N以上	
伸び率	%	タテ	58.4	62.2	57.4	59.3	20%以上	JIS K 6772
		ヨコ	134.1	147.9	149.8	143.9	90%以上	
引裂強度	N	タテ	64.0	58.7	53.2	58.6	5.9N以上	JIS K 6772
		ヨコ	31.0	37.0	40.6	36.2	5.9N以上	
剥離強度	N	タテ	50.3	48.6	48.0	49.0	8.8N以上	JIS L 1091 B法
		ヨコ	31.6	36.8	37.5	35.3	8.8N以上	
摩擦色落ち	級	乾布	4-5				4級以上	JIS L 1091 B法
		汗布	4-5					
耐寒試験	-	タテ	ひび割れなし	ひび割れなし	ひび割れなし	ひび及び割れの ないこと	-	JIS L 1091 B法
		ヨコ	ひび割れなし	ひび割れなし	ひび割れなし			
燃焼試験	燃焼長さ cm	タテ	33	32	33	33	-	JIS L 1091 B法
		ヨコ	35	36	35	36		